BETREFF:	Kompatibilität von Materialien mit einer Chlorlösung bis zu 2.000 mg/L.
DATUM:	12. November 2021
VON:	D. Wermink
AN:	Algemein
REFERENZ:	TS Superon v2 DE

In Wasser gelöste Natriumdichlorisocyanurattabletten ergeben eine Lösung mit aktivem Chlor. Die folgende Tabelle zeigt die Kompatibilität verschiedener Materialien mit Lösungen bis zu 2.000 mg/L aktivem Chlor.

Kunststoffe	**Kompat.**	**Elastomere**	**Kompat.**	**Metalle**	**Kompat.**
ABS	A	Nitril (Buna N)	A	NiRo 316	A
CPVC	A	EDPM	A	Aluminium	A
Hytrel®	A	Hypalon®	A	Haseloy C®	A
HDPE	A	Kel-F®	A	Titanium	A
LDPE	A	Santoprene®	A	**Nichtmetalle**	
Noryl®	A	Tygon®	A	Karbongraphite	A
Polycarbonat	A	Viton®	A	Keramischer Al_2O_3	A
Polypropylen	A			Keramischer Magnet	A
PPS	A				
PTFE	A				
PVC	A				
PVDF	A				

Erklärung der Kompatibilitätsbewertung; chemischer Effekt

A Hervorragend.

Unterzeichnet von:
D. Wermink, Qualitätsmanager